H.B. Fuller® HL-6006-ZP

Tipo de producto

Adhesivo hot melt sensible a la presión, basado en polímeros sintéticos.

Características de producto

Alto tack, color claro, olor neutro y óptima relación costo/beneficio.

Aplicaciones usuales

Pegado general de sustratos porosos entre sí y sobre sustratos no porosos.

Sustratos adecuados

Sustratos porosos: espuma, tela no tejida, papel, cartón, entre otros.

Sustratos no porosos: vidrio, metal, plástico, entre otros.

Propiedades típicas

Propiedad	Valor
Color (Gardner)	3
Viscosidad (Brookfield Sp27, 20rpm, a 150°C)	aprox. 2 800 mPa.s
Vida útil	12 meses

Instrucciones de aplicación

Aplicadores espiral spray, summit, omega, slot y otros.

Temperatura de aplicación: 120°C – 160°C

Instrucciones de limpieza

Solicite la información sobre las opciones de limpieza disponibles. Siempre siga las recomendaciones del fabricante del equipo. Enjuague utilizando parafina fundida o aceite mineral a 120°C, purgando después con adhesivo fresco.

Envase típico	Solicite la información sobre las opciones de envases disponibles.
Condiciones de almacenamiento	Almacenado en lugar fresco, seco y protegido, se garantiza un año de vida desde la fecha de fabricación en su envase original sin abrir.
Consejos de eliminación	Consulte las instrucciones de eliminación en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).
Consejos de seguridad	Para minimizar el riesgo de quemaduras, recomendamos el uso de los elementos de protección personal adecuados. Para minimizar el riesgo de emanación de vapores inflamables, no exceder temperaturas de 205°C. Eliminar fuentes de ignición cercanas y trabajar con ambientes bien ventilados. Consulte los consejos de seguridad en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).

IMPORTANTE: La información, especificaciones, procedimientos y recomendaciones de este folleto (la "información") se basan en nuestra experiencia y la consideramos cierta. No se ofrece ninguna garantía ni aseveración de la exactitud o integridad de la información ni que el uso del producto pueda evitar daños o perjuicios ni dar los resultados deseados. Es responsabilidad exclusiva del comprador comprobar y determinar la adecuación del producto para el uso previsto. Las pruebas deben repetirse si los materiales o las condiciones cambian de cualquier forma. Ningún empleado, distribuidor ni agente está autorizado a cambiar estos datos ni a ofrecer una garantía de rendimiento.

NOTA PARA LOS USUARIOS: *al solicitar/recibir el producto, usted acepta las* ***Condiciones Generales de Venta de H.B. Fuller*** *vigentes en su región. Le rogamos solicite una copia de este documento si no la ha recibido ya. Estas Condiciones Generales de Venta contienen cláusulas de exención de responsabilidad sobre garantías implícitas (incluyendo, pero no limitadas a, la exención de responsabilidad sobre la adecuación del producto a un fin determinado) y limitaciones de la responsabilidad. Se rechazan todos los demás términos. En cualquier caso, (1)* ***la responsabilidad total agregada de H.B. Fuller*** *sobre cualquier reclamación o serie de reclamaciones como consecuencia del contrato, agravio (incluyendo la negligencia), incumplimiento de obligación legal, falsedad, responsabilidad objetiva o de cualquier otra naturaleza,* ***se limita a la sustitución de los productos afectados o al reembolso del importe del precio de venta de los mismos.*** *(2) H.B. Fuller* ***no será responsable de daños por lucro cesante, pérdida de margen comercial, pérdida de contratos, interrupción del negocio, pérdida de fondo de comercio o cualquier otra pérdida indirecta o emergente*** *derivada de, o relacionada con, el suministro del producto.*

H.B. Fuller

www.hbfuller.com

Última actualización: 4 noviembre 2026